

CARMYCOLLE 141

ΕΥΛΟΚΟΛΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα υδατοδιαλυτή με βάση το PVA και συνθετικές ρητίνες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Κόλλα ειδικά παρασκευασμένη για ταχύτατες και ισχυρές συγκολλήσεις, ανθεκτικές στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Είναι κατάλληλη για όλες τις ξυλουργικές εργασίες (ξύλα, MDF, νοβοπάν, φορμάκια κ.α.λ).

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κόλλα ρευστή και έτοιμη προς χρήση. Απλώνουμε στη μία από τις δύο επιφάνειες λεπτό και ισόπαχο στρώμα κόλλας. Η συγκόλληση και το πρεσάρισμα γίνονται αμέσως. Χρόνος πρεσαρίσματος 30 - 45 min για μη θερμαινόμενη πρέσα. Συνιστάται καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η CARMYCOLLE 141 μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 12 μήνες στη θερμοκρασία των 20°C. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το κρύο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Χρώμα εμφάνιση			Γαλακτώδης παχύρρευστη
Ιξώδες	(cps)	Brookfield Viscometer RVT (5 rpm - spindle 6 - 20°C)	100000 ± 50000
Ειδικό βάρος	(gr/ml)	(20°C)	1,07 ± 0,03
Συνολικά ενεργά συστατικά	(%)		51,5 ± 1
Χρόνος στεγνώματος	(min)		30 - 45
pH			5,5 - 6,5
Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού φιλμ	(°C)		5

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Θρακοπ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Θρακοπ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Θρακοπ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.